

DEEPEX

DEEPEX® HIDROFUGANTE PARA FACHADA EXTERIOR

Es un recubrimiento exterior fino basado en emulsión de silicona que ofrece una óptima protección contra la intemperie.

Uso recomendado

Muy resistente a la intemperie, particularmente a la suciedad en pintura exterior, sobre superficies minerales así como en reformas realizadas con silicato estable o revestimientos con pintura de dispersión, resina sintética y sistemas intactos compuestos por sistemas de aislamiento térmico. Conserva las fachadas profundamente secas de forma permanente.

Ventajas y Propiedades

Soluble en agua. Película resistente a la intemperie según VOB, repelente al agua en conformidad con la norma DIN 4108, resistente a los álcalis, altamente impermeable a la humedad, alta transpirabilidad, resistente a la suciedad y a agentes contaminantes en el aire, fácil de usar y muy resistente contra hongos, musgo y algas.

Aglutinante

Emulsión de resina de silicona y polímero silan especial

Densidad: Aprox. 1.50

Brillo: Mate

Color: ver carta de colores

Colores de tintado: Colores pastel

Embalaje: Bidones de 10 Litros (40 Bidones por palet)

Información spray: sin aire

Tamaño de la boquilla: 0.021 pulgadas

Angulo de spray: 50°

Presión de spray: 150-200 bar

Diluido: hasta un 10% con agua

Herramientas de aplicación

Brocha, rulo o pistola de pintar (spray)

Limpieza herramientas de aplicación

Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después de cada uso.



Dosificación

Aprox. 150 ml/m² en cada lado en superficies lisas. Se necesitará más cantidad en superficies ásperas. Determine la cantidad exacta realizando pruebas.

Almacenamiento

Almacenar bien cerrado en lugar seco y fresco. No exponer a la luz solar.

Temperatura mínima de aplicación y secado

+ 5° C (temperatura ambiental y capa inferior)

Tiempo de secado en condiciones climáticas normales

(+ 20° C, 65% de humedad relativa): Puede ser pintado después de aprox. 12 horas. El tiempo de secado se incrementará en condiciones climáticas frías o muy húmedas.

Preparación: Ver el reverso

Primera capa: Ver el reverso

Trabajos de relleno (si procede)

Rellenar desperfectos de la superficie. Una vez completamente seco impregnar con DEEPEX® PRIMER o con un estabilizador de superficie similar.

Capa Intermedia

DEEPEX® diluido con agua (hasta un 10%).

Capa Final

DEEPEX® diluido con agua (hasta un 10%).

Anotaciones

No utilice productos DEEPEX® con otro tipo de materiales de revestimiento, tales como silicatos, pinturas de dispersión, silicatos, dispersión a base de pinturas o mezclando con concentrados de tintado.

No mezcle productos DEEPEX® con otros sistemas de revestimiento. Fachadas elásticas con altas propiedades termoplásticas no son subsuperficies aptas. Éstas deberán ser eliminadas, por ejemplo mediante lixiviación.

Ver nota de seguridad del producto de la UF

